

DSS

EPOXY

HPD - BIND

TRAVAUX NEUFS ET RENOVATION

CONSOMMATIONS

- En Finitions sur les Systèmes **HPD** :

0,300 à 0,700 kg / m² en 1, 2 ou 3 couches.

- En Revêtements Filmogènes de Protections de : 0,700 à 1,000 kg / m² en 2 ou 3 couches

MODES D'APPLICATION

- Suivant la Nature et les qualités du ou des Supports, il peut être utilisé les Couches Primaires **ECOPOX-H** ou **HPD-U** ou **HPD-D** ou **HPD-2K** ou **HPD-2KR** ou **HPD-W** suivant **CCTA HPD**.

- **HPD-BIND** s'applique au Rouleau, à la Brosse, par Projection au Pistolet *Airless*.

- Bien homogénéiser avant application, avec l'ajout d'**HPD COLOR-PU**

- Ne jamais diluer **HPD-BIND**.

- Le nettoyage des outils, matériels et surfaces tachées doit être réalisé immédiatement après l'application à l'aide de **XYLENE**, de M.E.C ou d'Acétate d'Ethyle.

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES D'APPLICATION / POLYMERISATION

- Température Minimale : > 5°C - Température Maximale : < 35°C - Humidité Relative : < 85 %

- Le support devra toujours avoir une Température > à 3°C au-dessus du Point de Rosée

A une Température de l'Air de 20° C et une Humidité Relative de 55 % - Film Sec de 100 µ :

- Recouvrement : Le délai maximum entre couches est de 24 heures

Ensuite, l'état de surface devra être reparer par ponçage mécanique et raviver au **XYLENE**

- Hors Poussières : 4 heures - Sec au Toucher : 6 heures - Sec Circulations : 12 heures

- Polymérisation Complète : 5 jours

COLORIS STANDARDS

- **HPD-BIND** est disponible en **INCOLORE**, et, Colorable avec **HPD COLOR-PU** en 17 Coloris :

Blanc Crème RAL 1013 / Beige RAL 1014 / Ivoire Clair RAL 1015 / Jaune Cadmium RAL 1021 / Rouge Orangé RAL 2008 / Rouge Tomate RAL 3013 / Rouge Trafic RAL 3020 / Rouge TEJA CLARO / Bleu Clair RAL 5012 / Bleu Trafic RAL 5017 / Bleu Pastel RAL 5024 / Vert Pastel RAL 6021 / Gris Silex RAL 7032 / Gris Agathe RAL 7038 / Gris Fenêtre RAL 7040 / Blanc RAL 9010 / Noir RAL 9004.

- Pour tout autre coloris du Nuancier RAL - Consultez **DSS France**

CONDITIONNEMENT / STOCKAGE

- **HPD-BIND** est livré en emballage métallique de **1 kg, 4 kg et 20 kg**.

- La qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant **12** mois.

- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

HYGIENE / SECURITE

- Ce produit contient des solvants inflammables volatiles. Appliquez-le dans des lieux correctement ventilés. Ne fumez pas. Travaillez à l'écart de toute flamme nue. Portez des gants et des lunettes.

- En environnement fermé, créez une ventilation forcée et portez un masque à charbon actif.

N'oubliez pas que les solvants sont plus lourds que l'air et se déplacent donc au niveau du sol.

- Point éclair : 42° C en emballage fermé - ASTM D93

- Se conformer aux instructions des Etiquettes et des Fiches de Données de Sécurité.

Ces données ont pour but de faciliter le travail de nos clients, sont données de bonne foi, et tiennent compte des éléments normatifs connus à ce jour, susceptible d'être modifiés sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de se renseigner sur les règles en vigueur applicables aux produits et à l'utilisation qu'ils veulent en faire.